

BUITENLAK SATIN

TOEPASSING

Goed dekkende zijdeglanslak met lang kleurbehoud. Voor hout, harde kunststoffen en metaal. Voor binnen en buiten.

ONDERGRONDEN

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren.

- Hout voorbehandelen met Van Schildt Primer.
- Metaal voorbehandelen met een roestwerende menie. Daarna een tussenlaag Van Schildt Primer aanbrengen.
- Kunststof, MDF, non-ferrometalen etc. voorbehandelen met Van Schildt Multiprimer.

RENDEMENT

± 15m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

DROOGTIJD (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%)

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 3 uur.

Overschilderbaar na ca. ± 20 uur.

APPLICATIE

Alleen verwerken boven de 8°C, niet in de volle zon of bij kans op regen. Voor gebruik goed oproeren.

Verwerking met lakroller of kwast. Verdunning: gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met terpentine.

Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Vanwege de snelle droging geen te grote vlakken ineens schilderen en altijd nat-in-nat werken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel:	Alkydhars
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en extenders
Oplosmiddel:	Alifatische en licht aromatische KWS
Vaste bestanddelen:	65-79% in gewicht, afhankelijk van de kleur
S.G.:	1,03 - 1,37 g/ml, afhankelijk van de kleur
Viscositeit:	ICI Rotothinner 9 Poise @ +20°C
Aanbevolen laagdikte:	45 Micron droog (70 Micron nat)
Maalfijnheid:	25 Micron
Glansgraad:	30-35% met glansmeter Gardner 60°
Tint:	Wit en diverse kleuren
Vlampunt:	39°C
Gevarenklasse:	Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)
Reinigen gereedschap:	White spirit of verfreiniger.
Prestaties:	Hoge weerstand tegen chemische onderhoudsproducten. Perfecte afronding. Hechting G.T.O.

ALGEMEEN

Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om velvorming te voorkomen en rechtop wegzetten. Vorstvrij opslaan en vervoeren. Lakken op basis van alkydharsen kunnen in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling vertonen. In een omgeving met daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor.

REstanten

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.

