

LAK SB SEMI-GLOSS

TOEPASSING

Vochtregulerende, duurzame, halfglanzende systeemplak op basis van gesiliconiseerde alkydhars voor houtwerk buiten. Kan zonder grondverf worden toegepast op houtwerk en als afwerklaag op voorbehandeld kunststof of metaal. Voor buiten.

ONDERGRONDEN

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond licht schuren.

- Hout voorbehandelen met een eerste laag Van Schildt Lak SB Semi-Gloss of Van Schildt Primer.
- Metaal voorbehandelen met een roestwerende menie. Daarna een tussenlaag Van Schildt Primer aanbrengen.
- Kunststof, MDF, non-ferrometalen etc. voorbehandelen met Van Schildt Multiprimer.

RENDEMENT

± 16m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verweringsmethode.

DROOGTIJD (bij 23 °C en rel. vochtigheid 65%)

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 3 uur.

Overschilderbaar na ca. ± 20 uur.

APPLICATIE

Alleen verwerken boven de 8°C., niet in de volle zon of bij kans op regen. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met lakroller of kwast. Verdunning: gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met terpentijn. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken.

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Polysiloxan gemodificeerde alkydhars
Pigmenten:	Rutiel titaandioxide en extenders
Oplosmiddel:	Alifatische KWS
Vaste bestanddelen:	66 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 0,95 - 1,20 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag: ca. 41 micrometer Natte laagdikte / laag: ca. 60 micrometer
Glansgraad:	Zijdeglans 55-70% @ 60°. Zijdeglanzende lakken kunnen direct na applicatie een hogere glans hebben. De normale glansgraad wordt na doorharding bereikt.
Verdunning:	Terpentijn/ White spirit
Vlampunt:	ca. 39 °C
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Terpentijn of kwastreiniger

ALGEMEEN

Vorstvrij opslaan en vervoeren. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren. Producten op basis van alkydharsen hebben de eigenschap in een donkere omgeving, of wanneer ze worden afgedekt, vergeling te gaan vertonen. In een omgeving die wordt blootgesteld aan daglicht doet dit verschijnsel zich vele malen minder voor.

RENTANTEN

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.

