

MULTIPRIMER

TOEPASSING

Watergedragen, sneldrogende, uitstekend hechtende en goed vullende primer voor hout, MDF, harde kunststoffen, non-ferro metalen (aluminium, zink etc.). Reuk- en oplosmiddelarm en goed schuurbaar. Voor binnen en buiten.

ONDERGRONDEN

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor het gebruik ondergrond schuren.

- Indien nodig beschadigde delen plamuren. Geplamuurde delen opnieuw gronden.
- Vergrijsd hout wegschuren tot op het gezonde hout en stofvrij maken.

RENDEMENT

± 13m² per liter, afhankelijk van het oppervlak en de verwerkingsmethode.

DROOGTIJD (bij 23°C en rel. vochtigheid 65%)

Afhankelijk van temperatuur stofdroog na ± 1 uur.

Overschilderbaar na ± 6 uur.

APPLICATIE

Alleen verwerken boven de 8°C, niet in de volle zon of bij kans op regen. Voor gebruik goed oproeren. Verwerking met lakroller of kwast. Verdunning: water. Gereedschap reinigen met water. Om aanzetten te vermijden, altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken

TECHNISCHE GEGEVENS (gelden voor wit)

Bindmiddel:	Acrylaatdispersie en gemodificeerde PU-alkydemulsie
Pigmenten:	Rutiel titaandioxyde en minerale extenders
Oplosmiddel:	Water
Vaste bestanddelen:	38 % v/v
Soortelijk gewicht:	ca. 1,35 g/ml
Aanbevolen laagdikte:	Droge laagdikte / laag ca. 30 micrometer Natte laagdikte / laag ca. 80 micrometer
Glansgraad:	Mat
Verdunning:	Water
Gevarenklasse:	zie MSDS
Reinigen gereedschap:	Water en zeep

ALGEMEEN

Vorstvrij opslaan en vervoeren. Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

RESTANTEN

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op onze kennis op de genoemde datum. Aan dit technisch merkblad kunnen geen rechten worden ontleend. Met deze uitgave komen alle voorgaande versies van de technische merkbladen van dit product te vervallen.

